



SHOWROOM - BERATUNG & VERKAUF:

Paint & Brush · Warnstedtstraße 12c · 22525 Hamburg
Telefon: 040/54 73 04-11 · Fax: 040/54 40 53 · kontakt@paintandbrush.de
Mehr Infos: www.paintandbrush.de

PRODUKT-RATSCHLÄGE

FULL GLOSS



Metalloberflächen innen und außen: **Eisenhaltige Metalloberflächen** – Neue und bereits bemalte Metalloberflächen sind gründlich zu entfetten. Etwaige unbeständige Farbe und Rost bis auf das blanke Metall entfernen. Zwei Schichten Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

Verzinkte Oberflächen – mit Haftgrund oder Beizlösung behandeln, wobei die Herstelleranleitung und Arbeitsschutzhinweise beachtet werden müssen. Nach dem Trocknen mit einem Reinigungsmittel abwaschen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

Erwägungen: **Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßiger Hitze über 30°C anstreichen.**
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anstreichen.

Anstreichen: **Prüfen Sie die Farbgenauigkeit vor der Anwendung, da wir für die durch das Auftragen einer falschen Farbe entstandenen Dekorationskosten keine Haftung übernehmen. Wenn mehr als eine Dose derselben Farbe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Chargennummern identisch sind oder die Doseninhalte vor der Verwendung miteinander vermischt werden.** Vor Gebrauch gründlich umrühren.

Nach Abschluss der oben genannten Oberflächenvorbereitung eine Schicht auftragen und trocknen lassen, dann mit einem feinen Schleifpapier abschmirlen, um erhöhte Maserung oder aufgeraute Oberflächen zu beseitigen, danach eine abschließende Schicht auftragen.

Bürsten gut benetzen und zwei Schichten auftragen. Kann bei größeren flachen Oberflächen mit einer Glanzwalze aufgetragen werden.

Luftloser Sprühauftrag – Gute Resulte lassen sich erzielen durch Einrichten einer Düse Größe 0,38 mm mit einem Winkel von 65° oder 0,45 mm mit einem Winkel von 65° bei einem Druck von zwischen 2300 und 2700 psi – siehe getrenntes Informationsblatt zum Sprühauftrag für nähere Details.

Aufräumen: Bürsten und Walzen mit warmem Seifenwasser reinigen.

Reinigung: Waschbar und abwischbar.

Formulierung: Eine unter Verwendung eines traditionellen Alkydharzes hergestellte Farbe auf Wasserbasis.

Lagerung: Das Produkt basiert auf Wasser und muss vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Innerhalb von 6 Monaten nach Kauf verbrauchen. Wir übernehmen keine Haftung für den Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum.

Entsorgung: Obwohl das Produkt auf Wasserbasis beruht, soll es nicht in Wasserwege entleert werden. Abfallstoffe müssen gemäß des Umweltschutzgesetzes 1990 sowie der darauf basierenden Verordnungen entsorgt werden. Für nähere Informationen wenden Sie sich an die Umweltbehörde oder Ihr Gemeindeamt.

Arbeitsschutz: Während des Auftragens und Trocknens ist für gute Lüftung zu sorgen. Berührung von Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen. Nach Hautkontakt sofort gründlich mit Seifenwasser oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel abspülen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt. Tel.: +44(0)1202 876141 www.farrow-ball.com



SHOWROOM - BERATUNG & VERKAUF:

Paint & Brush · Warnstedtstraße 12c · 22525 Hamburg
Telefon: 040/54 73 04-11 · Fax: 040/54 40 53 · kontakt@paintandbrush.de
Mehr Infos: www.paintandbrush.de

PRODUKT-RATSCHLÄGE

FULL GLOSS



Alle Farrow & Ball Farben sind umweltfreundlich und entsprechen den jüngsten Umweltgesetzen über den VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) von Farben.

Verfügbarkeit: In 750 ml und 2,5 Liter Dosen in allen Farrow & Ball Farben. Erhältlich direkt von Farrow & Ball, unseren Ausstellungsräumen und ausgewählten Händlern in aller Welt.

Verwendung: Äußerst vielseitig und robust eignet sich diese traditionelle Hochglanzfarbe für Holz- und Metalloberflächen sowohl innen als auch im Freien.

Vorbereitung: Alle Oberflächen müssen einwandfrei, sauber, trocken und frei von Schmutz, Fett und sonstigen Fremdkörpern sein. **Es kann zum Abplatzen oder Abschälen kommen, wenn dünne Farbschichten überstrichen werden.**

Alle Risse, Löcher und offenen Fugen mit geeigneter Füllmasse verschließen. Oberflächenausbesserungen sind aufwändiger. Bei Verwendung von ätzenden Abbeizmitteln, diese neutralisieren.

Beschädigte Oberflächen - können ggf. keine weiteren Farbschichten erfolgreich aufnehmen; im Zweifelsfall professionellen Rat einholen.

Innenoberflächen: **Blanke Holzoberflächen im Innenbereich** – bei Bedarf Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer zur Vorbehandlung von knoten- oder harzhaltigem Holz verwenden. Eine verdünnte erste Schicht von Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (20% Wasser) gefolgt von einer unverdünnten Schicht auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

Bereits bemalte Holzoberflächen im Innenbereich – Bereiche mit abgeplatzter oder abgeblätterter Farbe abschmiegeln, um eine gute 'Passform' zu erzielen. Verputzflächen – eine unverdünnte Schicht Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

Außenoberflächen: **Blanke Holzoberflächen im Außenbereich** – bei Bedarf Farrow & Ball Knot & Resin Blocking Primer zur Vorbehandlung von knoten- oder harzhaltigem Holz verwenden. Eine unverdünnte Schicht Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

Bereits bemalte Holzoberflächen im Außenbereich – Bereiche mit abgeplatzter oder abgeblätterter Farbe abschmiegeln, um eine gute 'Passform' zu erzielen. Eine unverdünnte Schicht Farrow & Ball Exterior Wood Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Full Gloss fortfahren. Beim Übermalen einer hellen Farbe mit einer dunklen Farbe, sollte soviel wie möglich der vorhandenen Schicht entfernt werden, damit die Beschichtung dauerhaft ist.

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt. Tel.: +44(0)1202 876141 www.farrow-ball.com

PRODUKT-RATSCHLÄGE

FULL GLOSS



Sicherheitsdatenblätter stehen auf Anfrage für Profis zur Verfügung.

Umwelt:	Tatsächlicher VOC-Gehalt g/l	23,2 g/l
	VOC-Gehalt w/w:	1,80%
	Klassifizierung:	Gering
	2010 max. zulässiger Grenzwert in Gramm pro Liter	130 g/l
	KATEGORIE	d

Ergiebigkeit	Trockenzeit	Neubeschichtung	Glanzstufe
Bis zu 30 m ² pro 2,5 Liter.	2-3 Stunden oberflächentrocken. Dunkle Farben können zum Trocknen länger brauchen. Festigkeit über Nacht.	4 Stunden je nach Bedingungen. Vor dem Schließen neu bestrichener Fenster und Türen sicherstellen, dass die Oberfläche völlig ausgehärtet ist.	95%

Physikalische und chemische eigenschaften	Form:	Flüssigkeit
	Geruch:	Wahrnehmbarer Geruch
	Viskosität:	Viskos
	Siedepunkt/-bereich °C	100
	Relative Dichte:	1.27
	pH:	8

Toxikologie Angaben: **Aufnahmewege:** Für Aufnahmewege und entsprechende Symptome, siehe abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblatts

Umweltbezogene:	Mobilität:	Wird leicht im Erdboden absorbiert.
	Persistenz und Abbaubarkeit:	Biologisch abbaubar.
	Bioakkumulationspotenzial:	Kein Bioakkumulationspotential.
	Andere schädliche Wirkungen:	Geringe Ökotoxizität.

Ausgabe 3 - Januar 2012

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt. Tel.: +44(0)1202 876141 www.farrow-ball.com